

MONTAGEKIT® EXTREME GRIP**СУПЕРБЫСТРЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ**

Супербыстрый, на основе акриловой дисперсии, с начальной силой сцепления 120 кг/м².

**Описание продукта**

Экстрасильный строительный клей на основе акрилат-полимерной дисперсии, не содержит растворителей, обладает высокой начальной силой сцепления. Идеален для быстрого жесткого приклеивания всех типов материалов к пористым поверхностям. Легок в применении.

Сферы применения

Для сверхбыстрого склеивания всех видов строительных материалов: камня, бетона, лепнины, дерева, металла, пластика, гипсокартона и т.д. Для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для монтажа деревянных каркасов, подоконников, ступеней, порогов, плитусов, конструктивных панелей, черепицы, стыковых соединений, для заполнения швов и трещин. Не подходит для склеивания двух непористых поверхностей; для применения в помещениях с постоянной высокой влажностью и/или на поверхностях, контактирующих с водой. Не подходит для склеивания зеркал, полиэтилена (PE) и полипропилена (PP).

Свойства

Суперпрочный
Очень высокая начальная прочность
Постоянная эластичность
Хорошая заполняющая способность
Подходит для неоднородных поверхностей
Быстрое схватывание
Водо- и термостойкость
Больше никаких шурупов и гвоздей!

Подготовка

Рабочие условия. Наносить при температуре выше +5°C.

Требования к поверхности. Склеиваемые материалы должны быть прочными, очищенными от пыли и загрязнений. Одна из поверхностей должна быть пористой.

Инструменты. Картридж устанавливается в пистолет Bison Click Gun, прикручивается распределительная насадка. Для хранения вскрытой упаковки надевайте резиновый колпачок.

НАНЕСЕНИЕ

Расход. Точечное склеивание: ок. 5-8 м²/кг в зависимости от веса материала. Нанесение сплошной линией: 4-6 м²/кг.

Инструкция по применению.

Отрежьте пластиковый ниппель выше резьбы острым ножом. Прикрутите наконечник и отрежьте его по косой так, чтобы полученное отверстие имело диаметр не менее 5 мм. Равномерно нанесите клей точками или линиями каждые 20-30 см в зависимости от веса материала. Обязательно нанесите клей по краям и углам. При склеивании больших поверхностей равномерно распределите клей тонким слоем по одной из поверхностей с помощью шпателя. Сразу после нанесения соедините склеиваемые поверхности, подгоните их положение друг относительно друга и крепко прижмите. Тяжелые материалы при необходимости дополнительно скрепите и зафиксируйте.

Удаление отходов. Немедленно удалите свежие пятна водой. Засохшие остатки удаляются только механическим путем.

Совет: для склеивания натурального камня, двух непористых материалов, в помещениях с постоянной высокой влажностью и/или на поверхностях, контактирующих с водой, используйте Bison Poly Max.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Конечная прочность соединения достигается приблизительно через 24 часа*.

*Время отверждения зависит от типа поверхности, количества герметика, уровня влажности и окружающей температуры.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Влагостойкость: хорошая
Водонепроницаемость: ограниченная
Термостойкость: от -20°C до +100°C.
Стойкость к УФ-лучам: очень хорошая
Химическая стойкость: хорошая
Способность к окрашиванию: очень хорошая
Эластичность: хорошая
Заполняющая способность: хорошая

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа: акрилат-полимерная дисперсия
Цвет: белый
Вязкость: пастообразный
Содержание сухого вещества: ~65 %
Плотность: ~1,28 г/см³
Начальная сила сцепления: ~0,12 Н/см²
Конечная сила сцепления: ~800 Н/см²
Усадка: ~35 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимум 18 месяцев с даты производства. Время хранения после открытия ограничено. Хранить в сухом прохладном месте.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.